

## 第十二届全国大学生金相技能大赛竞赛规则

## 附件 1：全国大学生金相技能大赛评分标准

预赛阶段的评分标准由各高校自行制定。

决赛采用以下评分标准：

评分项目	要 求	类 别	得 分
金相图像 质量 (80 分)	组织正确与 组织清晰度 (40 分)	几乎看不清组织	0~4 分
		可以辨别部分组织、很不清晰	5~12 分
		组织可勉强辨别，不够清晰	13~20 分
		组织正确、组织比较清晰	21~32 分
		组织正确、组织很清晰	33~40 分
	划 痕 (20 分)	低倍粗大划痕 3 条以上且交叉	0~5 分
		低倍粗大划痕 2 条或高倍细划痕数量很多 (4~5 个视场可见)	6~9 分
		低倍粗大划痕 1 条或高倍细划痕数量较多 (2~3 个视场可见)	10~13 分
		无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少 (1 个视场可见)	14~17 分
		无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少或没有	18~20 分
	假 象 (20 分)	假象较多	0~8 分
		假象较少	9~14 分
基本没有假象		15~20 分	
样品表面 质量 (10 分)	宏观划痕及 样品清洁程 度 (5 分)	污迹、坑点、宏观划痕多	0~1 分
		污迹、坑点、宏观划痕中等	2~3 分
		污迹、坑点、宏观划痕少或没有	4~5 分
	观察面平整 度 (4 分)	有明显坡面	0~2 分
		坡面小基本平整	3 分
		很平整	4 分
	样品磨面 倒角 (1 分)	目测，视倒角质量给分 [标准倒角为 (0.5~1) mm × 45°]	0~1 分
操作规范* (10 分)	引导学生良好实验习惯	评分标准另行制定	